CMA
220020119167

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0196

检 测 报 告

山西省检验检测中心
（山西省标准计量技术研究院）
国家煤及煤化工产品质量检验检测中心

山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）
国家煤及煤化工产品质量检验检测中心
检 验 报 告

CMA 220020119167

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0196

报告编号：NYWTMJ2024B0065

产品名称	民用兰炭	抽样地点	/
受检单位	/	商　标	/
生产单位	/	样品批次	/
委托单位	交城县市场监督管理局	样品等级	/
规格型号	＞25mm	样品数量	6kg
检验类别	委托检验	抽样基数	/
检验项目	全水分M_t等3项	送样日期	2024-11-08
样品描述	块状	送 样 人	任鹏飞
试验环境	温度：19℃～24℃；湿度：37%～54%		
检验日期	2024-11-13至2024-11-13		
检验依据	GB/T 211-2017、GB/T 213-2008、GB/T 214-2007		
检验结论	检测结果均为实测值。 签发日期：2024-11-19 （检验检测专用章）		
备 注	交城县能源局委托		

批准：赵建斌　　审 核：李凌云　　主 检：陈楠

MI 10S

山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）
国家煤及煤化工产品质量检验检测中心

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0196

检 验 报 告

220020119167

报告编号：NYWTMJ2024B0065

序号	检验项目		单位	质量指标	检测值	单项判定	检验方法	备注
1	全水分M_t		%	/	12.5	实测值	GB/T 211-2017	/
2	发热量	干燥基高位发热量 $Q_{gr,d}$	MJ/kg	/	28.88	实测值	GB/T 213-2008	/
			kcal/kg	/	6906			/
		收到基低位发热量 $Q_{net,v,ar}$	MJ/kg	/	24.75			/
			kcal/kg	/	5919			/
3	干燥基全硫$S_{t,d}$		%	/	0.44	实测值	GB/T 214-2007	/
	（以下空白）							

CMA
220020119167

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0196

检 测 报 告

山西省检验检测中心
（山西省标准计量技术研究院）
国家煤及煤化工产品质量检验检测中心

CMA
220020119167

山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）
国家煤及煤化工产品质量检验检测中心

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0196

检 验 报 告

报告编号：NYWTMJ2024B0066

产品名称	民用兰炭	商　标	/
生产单位	/	样品批次	/
委托单位	交城县市场监督管理局	样品等级	/
规格型号	＞25mm	样品数量	6kg
检验类别	委托检验	抽样基数	/
检验项目	全水分M_t等3项	送样日期	2024-11-12
样品描述	块状	送 样 人	任鹏飞
试验环境	温度：19℃～24℃；湿度：37%～54%		
检验日期	2024-11-13至2024-11-13		
检验依据	GB/T 214-2007、GB/T 213-2008、GB/T 211-2017		
检验结论	检测结果均为实测值。 签发日期：2024-11-19 （检验检测专用章）		
备 注	交城县能源局委托		

批准：　　审 核：　　主 检：

山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）

国家煤及煤化工产品质量检验检测中心

检 验 报 告

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0196

220020119167

报告编号：NYWTMJ2024B0066

序号	检验项目		单位	质量指标	检测值	单项判定	检验方法	备注
1	全水分M_t		%	/	8.8	实测值	GB/T 211-2017	/
2	发热量	干燥基高位发热量 $Q_{gr,d}$	MJ/kg	/	26.68	实测值	GB/T 213-2008	/
			kcal/kg	/	6380			/
		收到基低位发热量 $Q_{net,v,ar}$	MJ/kg	/	23.90			/
			kcal/kg	/	5716			/
3	干燥基全硫$S_{t,d}$		%	/	0.30	实测值	GB/T 214-2007	/
	（以下空白）							